

La sensibilité du caoutchouc à certains éléments extérieurs tels que :

★0xygène ★0zone ★Rayons infrarouges ★Rayons ultraviolet ★Chaleur

nécessite que le stockage suive quelques règles simples de façon à protéger le produit contre un vieillissement accéléré.

Les consignes suivantes sont en conformité avec la norme ISO8331-2016 :

Tuyaux et flexibles en caoutchouc et plastique Lignes directrices pour la sélection, le stockage, l'utilisation et la maintenance.

Local de stockage

▶ La pièce où le produit est stocké doit être fraiche, sèche, sans poussière et ventilée sans courant d'air.

Durée de stockage

▶ La durée de stockage doit être réduite au minimum. De ce fait, une gestion en FIFO (premier entré - premier sorti) doit être appliquée.

Température

- ▶ La température doit être la plus stable possible et de préférence entre 10°C et + 25°C.
- ➤ En dessous de 10°C, des précautions devront être prises lors de la manipulation du produit car il peut devenir très rigide.

Chauffage

▶ Les tuyaux et flexibles devront être éloignés d'au moins 2 mètres de toute source de chaleur.

Hygrométrie

▶ L'humidité relative doit être inférieure à 70%.

Lumière

▶ Il convient de stocker les articles dans un endroit sombre, et de les protéger de la lumière solaire et de toute lumière artificielle intense. (UV et IR).

Ozone

▶ Le local de stockage ne doit pas contenir d'installations produisant de l'ozone, par exemple lampes ou tubes à vapeur de mercure, équipements électriques à haute tension, moteurs électriques, etc.

Environnement

▶ Les solvants, carburants, lubrifiants, produits chimiques ne doivent pas être conservés dans le même local que les tuyaux ou flexibles.

Méthode de stockage

- ▶ Les tuyaux et flexibles doivent être disposés sans contraintes et l'empilage doit être limité dans la mesure du possible.
- Les emballages d'origine doivent être maintenus dans la mesure du possible, notamment les bouchons protégeant les extrémités sur les tuyaux qui en sont dotés.