

Lagring Kompensatorer

01/2022

» Lagring i allmänhet

För de flesta produkter som är baserade på vulkaniserat gummi kan lagring under en viss period innebära förändringar av produkternas fysikaliska egenskaper.

Följaktligen kan dessa produkter få förändrade prestandaegenskaper om de lagras under en längre tid före installationen (till exempel en överskridande mjuk-/ hårdhet av gummi, sprickor eller annan ytförslitning). Dessa förändringar kan bero på en viss faktor eller från en kombination av faktorer, såsom syre, ozon, ljus, värme och fuktighet.

De negativa effekterna av dessa faktorer kan minimeras genom ett noggrant val av lagringsförhållandena.

SKYDDSÅTGÄRDER

» Krav på lagringsutrymme

Svalt

Den optimala temperaturen är 10°C. Den får inte falla under 0°C eller över +30°C.

Om emellertid temperaturen sjunker under 0°C, ta som försiktighetsåtgärd att värma kompensatorerna långsamt innan du hanterar dem för att undvika risk för skador.

Relativt torr

Behåll en relativ fuktighet mellan 45-

70%, eftersom överdriven torrhet är skadlig för kompensatorn. Tillfälliga avvikelser är dock tillåtna. För flänsarna (eller metalldelarna) är överdriven torrhet eller fuktighet skadlig och detaljerna måste skyddas.

Naturlig ventilation

Naturlig ventilationen. Undvik drag.

Uppvärmning

Kaminer, radiatorer och ångrör ska isoleras.

Om detta inte är möjligt måste kompensatorerna lagras på avstånd från

dessa värmekällor.

Ljus

Vid förvaring får kompensatorerna inte utsättas för solljus eller någon annan ljuskälla rik på ultraviolett strålning.

Renlighet

Det är tillrådligt att städa rummet noggrant före lagring av kompensatorer.

Olja, fetter och kemikalier får inte lagras i samma rum eller ska åtminstone hållas separat från kompensatorerna.

VÅRA KOMPENSATORER

» Förvaringsanvisningar

För att förhindra försämring av våra kompensatorer rekommenderar vi att lagra dem skilda från ozongenererande källor.

Det är lämpligt att lagra dem på ett sådant sätt att de inte har någon kontakt med marken.

Våra kompensatorer måste läggas platt

på en slät yta för att förhindra eventuell deformation.

Undvik kontakt med skarpa föremål. Under ovanstående förhållanden kan kompensatorerna lagras under maximalt två år från tillverkningsdatum. Kompensator som levereras i en förpackning kan lagras i sin ursprungliga förpackning i samma period, två år.

Obs: Metalldelar som längdbegränsare och bultar ska förvaras i originalförpackningen. I tillämpliga fall, ge dem behandling för normala lagringsförhållanden för metalldelar, lämpliga för förvaringsområdet.