

ENTREE DE GAMME >> SBR

noir | densité 1.35 | dureté 65

CARACTERISTIQUES

SBR de grade élevé, densité 1.35.
2 insertions textile.

AVANTAGES

- Constance de la qualité, des dimensions.
- Bon rapport qualité/prix.
- L'insertion textile accroît la résistance à la traction et à la déchirure, réduit le fluage en compression, améliore la stabilité dimensionnelle.

BENEFICES

- **Fiabilité.**
- **Economie.**

APPLICATIONS

Découpe de joints, rondelles, etc.,
confection de pièces diverses en contact avec :
- eau (T °C maxi + 70 °C),
- air comprimé déshuilé.



PROPRIETES MECANQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

	Caractéristiques mesurées	Valeur obtenue
MECANIQUES		
	<i>Elastomère</i>	SBR
	<i>Densité</i>	1.35 kg/dm ³ ± 0.1
	<i>Dureté</i>	65 DIDC ± 7
	<i>Résistance rupture (Rr)</i>	≥ 4 MPa
	<i>Allongement rupture (Ar)</i>	≥ 150 %
	<i>Déchirure (Rd)</i>	≥ 15 kg/cm
	<i>Abrasion (Charge de 10 N)</i>	
	<i>Déformation rémanente après compression (DRC) après 22 h à 70 °C</i>	≤ 30 %
VIIEILLISSEMENT		
	<i>Δ Dureté après 70 h à 70 °C</i>	
	<i>Δ Rr/Rr après 70 h à 70 °C</i>	
	<i>Δ Ar/Ar après 70 h à 70 °C</i>	
	<i>Tenue à l'ozone</i>	
TEMPERATURE		
	<i>Température d'utilisation</i>	- 20/+ 70 °C
	<i>Tenue au froid</i>	- 20 °C

DIMENSIONS 10 % des rouleaux peuvent être livrés avec une longueur inférieure au nominal (25 % au maximum).

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (M)	Minimum de commande	Poids (kg/M ²)	Aspect
3	1400	10	stock	4.05	2 FL
4	1400	10	stock	5.40	2 FL
5	1400	10	stock	6.75	2 FL
6	1400	5	stock	8.10	2 FL
8	1400	5	stock	10.80	2 FL
10	1400	5	stock	13.50	2 FL

IDENTIFICATION

MARQUAGE	Sans
CONDITIONNEMENT	En rouleaux sur tube carton de Ø 60 mm.
EMBALLAGE	Sous film polypropylène.
ETIQUETAGE	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface, le poids et le code permettant la traçabilité du produit.