

Handhabungs- hinweise

PROFILE (VOLLGUMMI-, SCHAUMGUMMI- UND CO-EX-PROFILE)

Die Handhabung der schwarzen Profile (Produkte) muss den Industriestandards entsprechen. Besonders sind zu beachten:

Handhabung während des Transportes

Behandeln Sie das Verpackungsmaterial sorgfältig. Das Verpackungsmaterial darf keine Beschädigungen, nasse oder perforierten Stellen usw. aufweisen. Während des Transports sind die Produkte stets vor Feuchtigkeit, Staub, zu hohen oder niedrigen Temperaturen, direkter Sonnenstrahlung usw. zu schützen.

Verhindern Sie Kontakt mit Lösungsmitteln, Farbe, Fett, Öl, Wachs, Alkali, Dichtungs- oder Härtungsmitteln und anderen unbekanntem Materialien, die das Verpackungsmaterial oder die Produkte beschädigen könnten. Die Produkte sollten während des Transports und bis zum Einbau in ihrer Originalverpackung aufbewahrt werden.

Beschädigte Verpackungsmaterialien und/oder Produkte sind innerhalb von 5 Werktagen nach Lieferung an Trelleborg Slovenija zu melden.

Nie eine höhere Anzahl von Paketen als vereinbart aufeinanderstapeln.

Ordnungsgemäße Lagerung, Reinigung und Wartung laut der Norm DIN 7716

Die Produkte müssen in geschlossenen Originalverpackungen in einem kühlen, trockenen und belüfteten Raum gelagert werden; sie dürfen Sonnenstrahlen, Durchzug, Ozon, Staub u. a. nicht ausgesetzt werden. Unsachgemäße Lagerbedingungen verändern die physikalischen Eigenschaften von Produkten. Dies zeigt sich in veränderter Härte, bleibender Verformung und Oberflächenschäden, die zu einer Verkürzung der Produktlebensdauer führen.

Die Produkte, die bei niedrigeren Temperaturen transportiert werden, sollten vor Gebrauch für längere Zeit bei Raumtemperatur zum Erwärmen gelassen werden.

Die Produkte sollten innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung eingebaut werden.

Verhinderung von mechanischen Verletzungen und/oder übermäßigen Belastungen

Bei der Handhabung, dem Schneiden und/oder Einbau der Produkte ist darauf zu achten, dass übermäßige Belastungen vermieden werden. Es wird empfohlen, die Produkte bis zu 2 % länger zu schneiden als die erforderliche Länge ist.

Reinigung der Produkte mit nicht aggressiven Reinigungsmitteln

Die Produkte sollten mit Fensterreinigungslösungen, die in der Regel auf dem Markt erhältlich sind, einschließlich Einzelhandelsgeschäften, gereinigt werden. Die Produkte dürfen keinen Lösungsmitteln wie Benzin, Benzol, Chlor, Kohlenhydraten ausgesetzt werden. Die Aussetzung solchen Lösungsmitteln beschädigt die Produkte irreparabel und macht sie starr und spröde.

Einbau der schwarzen Profile nur in trockenen lackierten Fenstern

Die Beschichtung mit Lacken, Harz, Fetten usw. beschädigt die Produkte und macht sie unbrauchbar. Werden zusätzliche Dichtelemente (wie Klebstoffe und Kitt) verwendet, so muss der Lieferant solcher Werkstoffe bestätigen, dass diese Werkstoffe sicher mit den Produkten verwendet werden können.

Kontakt:

Telefon: +386 4 206 60 80
Fax: +386 4 206 5475
Email: TSP.SLO@trelleborg.com
Internet: <https://www.trelleborg.com/de-de/seals-and-profiles/services/general-sales-conditions>

Adresse:

Trelleborg Slovenija d.o.o.
Programm Profile
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj, Slovenia